

OE-SD3 è un filo pieno ramato per saldatura arco sommerso di acciai non legati. Il è studiato per essere usato in applicazini multipass con OP 121TT per ottenere elevati valori di resilienza anche fino a -60°C.

Quando OE-SD3 è utilizzato in combinazione con OP 41TTW il metallo depositato mantiene le sue caratteristiche di resistenza anche dopo un lungo trattamento termico PWHT (es: 16 hrs a 620 °C).

Classificazione

EN ISO 14171-A-S3Si

AWS A5.17: EH 12K

Analisi Chimica

C	Mn	Si	P	S
0.1	1.7	0.3	≤0.015	≤0.015

Dati di imballo

Confezionamento	B415	B570	DRUM
Diam. (mm)	25	100	400
2.0	X		
2.4	X		X
3.2	X		X
4.0	X	X	X